

## MAGIC HS

### 2K Bezbarvý akrylátový lak proti poškrábání (1335)

#### Popis výrobku

MAGIC HS je vysoce kvalitní průhledný akrylátový, nežloutnoucí, s vysokým obsahem pevných látek, snadno aplikovatelný, rychleschnoucí, který nabízí vysoký lesk a odolnost proti poškrábání (kartáče v myčce aut). Tyto schopnosti zajistí maximální výsledky ve dvou vrstvách aplikace, na jakémkoliv matném podkladu. Tři tužidla poskytnou výběr pro nejvhodnější aplikaci, nabízí širokou škálu využití.

#### Doporučené použití

Finální nátěr auta, kde je požadována nejvyšší kvalita.

#### Technické data

Barva:	transparentní
Pojivo:	akrylové pryskyřice
Typ výrobku:	2K s tužidly kód 4100/4300/4500
Zpracovatelnost:	cca 2 hodiny
Vzhled suchého filmu:	zářivý 90- 92% lesk
Sušina :	44% ( ± 1) hmotnost
Specifická váha :	part "A" : 0.98 kg/litre ( ± 0.02)
Viskozita :	part "A" : 80 -100 seconds ISO-DIN Cup # 4
Praktická vydatnost :	15 m <sup>2</sup> /litr na jednu vrstvu.
Doba skladování :	24 měsíců v originálním balení.
Vydatnost je vypočítána na doporučenou tloušťku použití, na rovný a pravidelný povrch.	
Výrobek je vyhovující se směrnici 2004/42/CE-IIB(d) maximální VOC limit hodnota: 840 g/l	
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a odmaštěný..
Příprava výrobku:	Rozmíchejte dvě složky následovně v poměru:
objem hmotnost	Part "A": 1335 0000 MAGIC HS 2 díly 2 kg Part "B": 4100 0000 INDUR. SLOW 1 díl 1 kg nebo: 4300 0000 INDUR. STANDARD 1 díl 1 kg nebo: 4500 0000 INDUR. FAST 1 díl 1 kg
Naředte dobře promíchanou směs do viskozity od 25-35 sekund ISO-DIN Cup 4 @ 20°C. (16 ÷ 18 sec.a aplikujte jako obvykle.	
Způsob aplikace:	vzduchové stříkání : tryska 1.3 -1.6 mm a tlak 2.0 - 3.0 barů.
Ředění:	Pro nejlepší aplikaci, zředte s 10% max. DILUENTE PER ACRILICI
standard (akryl.ředidlo)kód 1653, nebo pomalejším ředidlem -typ kód 1648.	
Doporučená tloušťka:	50 µm aplikace ve 2-3 vrstvách s maximálním rozestupem 5 - 10 min.
Zasychání při 20C :	Proti prachu: 30 minut Na dotyk : 8 hodin
Použití tužidla:	Poměr 2 : 1 objem nebo hmotnost, použití nejvhodnějšího tužidla přizpůsobujícího se období a typu práce:SLOW : kód 4100 0000 Pomalejší typ s lepším průtokem.Použití v létě, v případě přisušování v lakovně a při aplikaci velkých ploch.
STANDARD : kód 4300 0000	Univerzální typ, jaro a podzim nebo přisušování a vzdušné sušení. FAST : kód 4500 0000 Použití na retušování malých ploch, během chladného období.

