

PINTOLAK

Univerzální omyvatelný hydronátěr

Popis výrobku PINTOLAK je omyvatelný hydronátěr na bázi vinylových kopolymerů, který působí preventivně proti vytváření plísní, má vynikající krycí schopnost, dobrou bělost a příjemně matný sametový vzhled. Kromě toho je charakteristický vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům, zásadám a vodě; to zajišťuje nezměněný vzhled povrchu po dlouhou dobu. Může se přibarvovat s použitím tintomet. systému AQDVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003, barevnými bázemi PINTOLAK série 0303.

Oblasti použití PINTOLAK je určen na jakýkoliv podklad zdiva, jak do interiérů tak exteriéru, hlavně tam, kde je vyžadována zvláštní odolnost vůči špíně a omyvatelnost.

Technické parametry

Barva :	: bílá a základní barevné tóny
Druh pojiva	: vinylové ve vodní disperzi
Vzhled suchého filmu	: matný (UNI 10795)
Specifická hmotnost	: 1.49 kg/l (± 0.02)
Viskozita	: 14000 ÷ 17000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm 6 s
Odolnost při omývání	: vynikající (UNI 10795) > 15000 cyklů Gardner (UNI 10560)
Indikativní praktická spotřeba*	: 6 ÷ 7 m ² /l na dvě vrstvy
Stabilita při skladování	: 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici **2004/42/CE-IIA(a)** pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 75 g/l (2007)

Příprava podkladu :

Podklad musí být vyzrálý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602.

Na omítce vyrovnejte eventuální nerovnosti pomocí IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyzrát; v interiérech zatměte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA série 0401, výrobkem IMPASTUK POLVERE série 0410 nebo IMPASTUK POLVERE EXTRA série 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelené povrchy nebo staré drobné malby aplikujte jednu vrstvu fixačního izolačního přípravku, aby byla savost základu stejnoměrná. Pro interiéry použijte ve vodě rozpustné výrobky POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód 0010, příslušně rozředěné; v exteriérech použijte typ přípravku na bázi rozpouštědla připravený k použití CLIM-O-PAINT PRO kód 1004 nebo SUPERFIX. po uschnutí pokračujte aplikací dvou vrstev PINTOLAKU.

Příprava výrobku	: míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.
Způsob aplikace	: - štětcem – válečkem – stříkáním - airless
Ředění v hmotnosti	: 25 ÷ 30% vody na první vrstvu, 20 ÷ 25% na druhou
Ředění v objemu	: 40 ÷ 45% na první vrstvu, 30 ÷ 40% na druhou.
Přelakování	: mezi oběma aplikacemi počkejte 5 ÷ 6 hodin

POZNÁMKY: Neaplikovat při mlze nebo deštivém počasí nebo při vyšší relativní vlhkosti než 75%.

Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. Aplikace v exteriérech musí být alespoň 48 hodin chráněné před deštěm, až do úplného uschnutí. **CHRAŇTE PŘED MRAZEM.** Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 30°C.

Cena: od 90,-/l