

MATIX

Profesionální omyvatelná matná barva na sádkarton, stropy a výstavní stánky 0328.

Popis a použití

MATIX je omyvatelná barva pro profesionální vnitřní i vnější použití a vyznačuje se vysokou kryvostí a vynikající bělostí. Snadné se s ním pracuje i na vysoce savé podklady. Vhodný pro výstavní stojany. Může být použit na plochy pro nový interiér, na obnovení malby, přímo na sádkarton nebo pro chráněné venkovní prostředí. Tento produkt může být barevně tónován v systému ADVANCE HT.

Specifikace

| | |
|--|--|
| Barva: | bílá a barevně tonován |
| Složení: | vinylová disperze |
| Vzhled suchého filmu: | matný (UNI 10795) |
| Specifická hmotnost: | 1,42kg / l (±0.02) |
| Viskozita: | 7000 ÷ 9000mPa.s Brookfield RVT 20 ot s 6 |
| Odolnost proti mytí: | výborný (UNI 10795) > 10.000 cyklů Gardner (UNI 10560) |
| *Praktické vydatnost: | 5-6m ² / l na dvě vrstvy |
| Skladovatelnost: | 24 měsíců v uzavřených nádobách. |
| *Se může lišit v závislosti na drsnosti a savosti podkladu a ve vztahu k aplikačnímu systému. | |
| Pozn.: Údaje jsou měřeny při teplotě 20 ° C. Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2004/42/CE-IIA (a) | |
| Obsah VOC: 30g / l(2010). | |

Způsob použití:

Příprava podkladu: Podklad musí být vyžralý bez křídování a zbavený mastnoty, oleje a jiných nečistot. V případě poškozených povrchů odstraňte všechny staré nátěry a výkvěty. V případě plísní nebo řas provedeme jejich odstranění. Umyjeme stěny a na zcela suchý povrch nanese RENOVO cod. 0600 a materiál Impa RAS cod. 0542 a necháme uschnout. K vyrovnání děr, prasklin, trhlin použijeme IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA cod. 0401 IMPASTUK POWDER cod. 0410 nebo IMPASTUK POWDER EXTRA cod. 0418. Na nové omítky, velmi savé nebo starou malbu naneste vrstvu fixačního izolátoru pro sjednocení nasákavosti povrchu, materiál POLY VA cod. 0003, POLY ACRYL cod. 0004 nebo SUPERFIX cod. 0010 vhodně naředěný. Pro použití na sádkarton použijte GREY FIX cod. 0011. Po důkladném vyschnutí pokračujte dvěma vrstvami Matixu.

| | |
|--------------------------|--|
| Příprava výrobku: | promíchejte na požadovanou konzistenci. |
| Způsob aplikace: | štetcem – válečkem - stříkáním |
| Ředění hmotnostní: | 10 ÷ 15% vody pro první a druhou vrstvou. |
| Ředění objemové: | 15 ÷ 20% pro první a druhou vrstvou. Mezi nátěry počkat 5 - 6 hod. |

POZNÁMKY:

Neaplikujte pokud je zamlžené počasí nebo U.R.větší než 75%. Teplota podkladu a musí být mezi 5 a 35 ° C. Externí aplikace musí být chráněny před deštěm po dobu nejméně 48 hodin, a v každém případě do kompletního vysušení. Udržujte v teple a skladujte při teplotách mezi 5 a 35 ° C. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou dle našich nejlepších zkušeností a technické znalosti a nezavazují Vás z provádění zkoušek a kontrol k ověření vhodnosti pro použití.