



Industry for paint expert

QUATTRO STAGIONI

Prodyšný hydronátěr s vysokým stupněm krytí pro interiéry

Popis a použití

QUATTRO STAGIONI je prodyšný hydronátěr na bázi vinylových kopolymerů, charakteristický snadnou aplikací, vynikající plnicí schopností a dobrým krytím. Je určený tam, kde je požadována dobrá prodyšnost omítek a vynikající vzhled. Může se přibarvovat pomocí tintometrického systému ADVANCE HT nebo pastami IMPACOLOR UNI série 6003 nebo barevnými bázemi PINTOLAK série 0303.

Technické parametry

Barva :	: bílá
Druh pojiva	: vinylová disperze
Vzhled suchého filmu	: matný (UNI 10795)
Specifická hmotnost	: 1.68 kg/l (± 0.02)
Viskozita	: 25000 ÷ 28000 mPa.s Brookfield RVT 20 rpm 6 s
Indikativní praktická spotřeba*	: 4 ÷ 5 m ² /l na dvě vrstvy
Stabilita při skladování	: 24 měsíců v neporušeném obalu.

* Spotřeba se může měnit podle hrubosti a savosti podkladu a v závislosti na použitém způsobu aplikace.
Poznámka: Uvedené údaje byly zjišťovány při teplotě 20°C. Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(a) pro maximální obsah těkavých organických látek (COV): 30 g/l (2010)

Způsoby aplikace

Příprava podkladu : Podklad musí být vyztřelý, nedrobivý a čistý (bez mastnot, oleje nebo jiných znečišťujících činidel). V případě poškozených povrchů odstraňte všechny stopy nedržící staré malby i eventuální zvětralé povrchy. Je-li na podkladu plíseň nebo řasy, proveďte ošetření čisticím přípravkem DECISO kód 0610, stěnu umyjte a až dokonale uschne, aplikujte sanační přípravek RENOVO kód 0602. Na omítce vyrovnejte eventuální nerovnosti pomocí IMPA RAS kód 0542 a ošetřené části ponechte vyztřel; zatmelte a vyrovnejte otvory, praskliny a nerovnosti výrobkem IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA série 0401, nebo IMPASTUK POLVERE kód 0410 nebo výrobkem IMPASTUK POLVERE EXTRA série 0418. Na novou omítku, prášivou nebo hodně savou, na tmelené povrchy nebo staré drobné malby aplikujte jednu vrstvu fixačního izolačního přípravku, aby byla savost základu stejnoměrná. Vhodné jsou naše produkty POLY VA kód 0003 nebo POLY ACRYL kód 0004 nebo SUPERFIX kód 0010, příslušně rozředěné. Po uschnutí pokračujte aplikací dvou vrstev QUATTRO STAGIONI.

Příprava výrobku	: míchejte, dokud nemá stejnoměrnou barvu a konzistenci.
Způsob aplikace	: - štětcem – válečkem – stříkáním - airless
Ředění v objemu	: 35÷ 40% vody na první vrstvu, 25÷ 30% na druhou.
Přelakování	: mezi oběma aplikacemi počkejte 5 ÷ 6 hodin

POZNÁMKY: Neaplikovat při vyšší relativní vlhkosti než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být v rozmezí od +5 do 35°C. **CHRAŇTE PŘED MRAZEM.** Výrobek skladujte při teplotě od +5 do 30°C.

Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníci provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití.

Cena: NCS od 75,-/l s DPH



S-Universal s.r.o. Palackého tř. 16, 612 00 Brno,
tel.: 549 211 394, 777 946 412
prodejna: Heršpická 6, Brno
výhradní dovozce barev IMPA pro ČR
email: obchod@barvylakynatery.cz
<http://www.barvylakynatery.cz>